

SUNGUARD® HD SOLAR

Neutral 67

¡Se puede aplicar en monolítico!

GUARDIAN presenta SunGuard® HD Solar, un nuevo estándar dentro de las capas de control solar por pulverización catódica. Una gama de vidrios que, con una transparencia y eficiencia energética propias de las capas de pulverización catódica, presenta características de manipulación y fabricación comparables a las de cualquier producto de aplicación monolítica. Su durabilidad permite su uso en monolítico debiendo ir la superficie tratada siempre al interior (cara #2).

Ventajas

- Fácil de procesar en comparación con otros vidrios de capas por pulverización catódica
- Mayor durabilidad mecánica y química
- Se puede tratar térmicamente: Templado, termoendurecido o curvado
- Un solo producto para aplicaciones tanto en recocido como con tratamiento térmico
- Sin limitación de vida de almacenamiento
- Mejor estética y eficiencia en comparación con los vidrios de capa pirolíticos

Aplicaciones

- Vidrio exterior de fachadas de doble piel
- Fachadas ventiladas
- Para mayor información y detalles respecto a la serie SunGuard® HD Solar y sus aplicaciones, póngase en contacto con el Centro de Asistencia Técnica de GUARDIAN

Luz visible			Energía solar			Factor solar (g) EN 410 [%]
Transmisión [%]	Reflexión exterior [%]	Reflexión interior [%]	Transmisión directa [%]	Reflexión exterior [%]	Absorción [%]	
66	16	18	63	13	24	69

Vidrio sencillo: 6 mm, superficie tratada siempre al interior (cara #2).



Los productos SunGuard® están disponibles en nuestra red de fabricantes Aislaglas®. Para más información póngase en contacto con el representante de GUARDIAN en su zona.

GUARDIAN Industries U.K. Ltd.
Reino Unido
Tel: 0044 (0) 800 032 6322
E-Mail: uksales@guardian.com

GUARDIAN Luxguard I, S.A.
Luxemburgo
Tel: 00 352 50301
E-Mail: sales_bascharage@guardian.com

GUARDIAN Glass España, S.L.
España
Tel: 00 34 948 817255
E-Mail: ctecnicas@guardian.com

GUARDIAN Orosháza Kft.
Hungria
Tel: 0036 (0) 68 887 200
E-Mail: oroshaza_sales@guardian.com

GUARDIAN Thalheim GmbH
Alemania
Tel: 0049 (0) 3494 361 800
E-Mail: anwendungstechnik@guardian.com

GUARDIAN Czestochowa Sp zo.o.
Polonia
Tel: 0048 (0) 34 323 9200
E-Mail: tech_poland@guardian.com

GUARDIAN Steklo Ryazan LLC
Rusia
Tel: 007 (0) 4912 956600
E-Mail: gsr_sales@guardian.com

Los valores de rendimiento establecidos son nominales y sujetos a variaciones debido a tolerancias de fabricación. Valores espectrofotométricos según la norma EN 410; valores U según la norma EN 673.

Los productos de esta publicación se venden con sujeción a las condiciones generales de venta de GUARDIAN y a las garantías escritas que resulten de aplicación. Será responsabilidad del comprador confirmar que los productos son adecuados para la aplicación prevista. Por favor, póngase en contacto con su representante local de GUARDIAN para obtener el manual de uso y fabricación aplicable, así como la información sobre el producto más actualizada.